

PLACAJ MESTEACAN BB/BB EXTERIOR

Format 3050 x 1525 mm | Placaj fenolic pentru exterior

Placajul de mestecan BB/BB exterior este un panou stratificat din furnire de mestecan, cu suprafete slefuite si lipire fenolica pentru utilizare in medii cu umiditate variabila. Este destinat aplicatiilor unde sunt necesare stabilitate dimensionala, rezistenta si o suprafata potrivita pentru finisare.

Date principale

Produs	Placaj Mesteacan BB/BB Exterior	Clasa lipire	Clasa 3 conform EN 314-2
Specie	Mesteacan	Clasa tehnica	Exterior conform EN 636-3
Calitate fete	BB/BB	Emisie formaldehida	E1
Format	3050 x 1525 mm	Densitate medie	aprox. 680 kg/m3
Suprafata	Slefuit / slefuit	Tolerante	conform EN 315
Incleiere	Fenolica pentru exterior		

Grosimi disponibile

Grosime	Format	Calitate	Incleiere	Greutate estimata / buc.
6,5 mm	3050 x 1525 mm	BB/BB	Fenolica exterior	21 kg
9 mm	3050 x 1525 mm	BB/BB	Fenolica exterior	29 kg
12 mm	3050 x 1525 mm	BB/BB	Fenolica exterior	38 kg
15 mm	3050 x 1525 mm	BB/BB	Fenolica exterior	48 kg
18 mm	3050 x 1525 mm	BB/BB	Fenolica exterior	57 kg
21 mm	3050 x 1525 mm	BB/BB	Fenolica exterior	67 kg
24 mm	3050 x 1525 mm	BB/BB	Fenolica exterior	76 kg
27 mm	3050 x 1525 mm	BB/BB	Fenolica exterior	86 kg
30 mm	3050 x 1525 mm	BB/BB	Fenolica exterior	95 kg
40 mm	3050 x 1525 mm	BB/BB	Fenolica exterior	127 kg

Aplicatii recomandate

- mobilier si elemente de mobilier
- usi, tamplarie si amenajari interioare
- panouri decorative si tehnice
- constructii usoare si aplicatii la exterior protejat
- ambalaje tehnice si proiecte industriale
- proiecte unde sunt necesare rigiditate si stabilitate dimensionala

Standarde si caracteristici tehnice

Placaj fenolic din mesteacan pentru utilizari interioare si exterioare

Conformitate

EN 314-2	Calitatea lipirii; clasa 3 pentru panouri destinate utilizarii la exterior.
EN 636-3	Clasa tehnica pentru placaj utilizat la exterior.
EN 13986	Standard armonizat pentru panouri pe baza de lemn utilizate in constructii.
EN 315	Tolerante pentru dimensiuni si grosimi.
E1	Clasa de emisie formaldehida.

Recomandari de manipulare si montaj

- Depozitati panourile pe suprafete plane, in spatii uscate si ventilate.
- Protejati panourile de contact direct si prelungit cu apa inainte de montaj.
- Pentru utilizare la exterior, protejati canturile taiate si respectati sistemul de finisare recomandat pentru aplicatia finala.
- Lasati rost de dilatare in functie de conditiile de montaj si de variatiile de umiditate.
- Alegeti grosimea in functie de deschidere, sarcina si cerintele proiectului.

Rezumat tehnic

Placaj Mesteacan BB/BB Exterior 3050 x 1525 mm, cu fete slefuite, lipire fenolica, clasa de lipire 3 conform EN 314-2, clasa tehnica exterior conform EN 636-3 si emisii E1.