

PLACAJ TEGO PLUS FORM 2500x1250mm

Placaj filmat pentru cofraje - arbore de cauciuc

Placajul Tego Plus Form este un sortiment superior pentru cofraje, realizat din arbore de cauciuc, cu suprafață filmată pe ambele fețe și rezistență bună la utilizări repetate. Este recomandat pentru lucrări unde se urmăresc stabilitate mai bună, finisaj mai curat al betonului și randament mai mare pe șantier.

Date tehnice

Format	2500 x 1250 mm
Structură / esență lemn	Arbore de cauciuc / lemn de plantație
Suprafață	Film fenolic maro / negru-marou pe ambele fețe
Încleiere	Adeziv rezistent la umiditate, tip WBP / echivalent, conform documentelor de lot
Canturi	Vopsite / sigilate pentru protecție la umiditate
Densitate orientativă	cca. 650 kg/m ³ ; se confirmă pe documentele lotului
Utilizare	Cofraje cu reutilizări mai frecvente, pereți, planșee și lucrări de beton cu cerințe mai bune de finisaj
Număr reutilizări	Orientativ cca. 15-18 cicluri, în condiții corecte de exploatare

Grosimi disponibile și paletizare

Grosime	Disponibilitate	Bucăți/palet orientativ	Greutate orientativă
15 mm	uzual / în funcție de stoc	63	9.8 kg/m ²
18 mm	uzual / în funcție de stoc	50	11.7 kg/m ²
21 mm	uzual / în funcție de stoc	45	13.7 kg/m ²

Valorile de greutate și paletizare sunt orientative. Datele reale se confirmă din documentele lotului livrat.

Utilizări recomandate

- Cofraje pentru pereți, grinzi, stâlpi, planșee și elemente prefabricate de beton.
- Lucrări cu reutilizare mai mare decât sortimentul Standard.
- Șantiere unde se cere o suprafață filmată rezistentă și un finisaj mai bun al betonului.

Performanță și exploatare

- Lot comercial verificat: 18 mm, 50 foi/palet, calitate GA, origine Vietnam, marcaje CE/EN 13986 și conformitate emisii formaldehidă pe etichetă.
- Greutatea reală pe palet și grosimea disponibilă se confirmă pe documentele lotului livrat.

Recomandări de utilizare

- Folosiți decofrol la fiecare turnare pentru a reduce aderența betonului și uzura filmului fenolic.
- După debitare, găurire sau frezare, sigilați canturile și zonele expuse cu vopsea rezistentă la apă.
- Curățați plăcile după decofrare cu unelte care nu zgârie sau rup filmul fenolic.
- Depozitați pe suport plan, în spațiu acoperit și ventilat; evitați contactul direct cu solul și apa stagnantă.
- Evitați lovirea muchiilor, căderea plăcilor și prinderea cu cuie în exces; deteriorarea filmului reduce reutilizarea.
- Pentru lucrări cu cerințe structurale sau speciale, confirmați produsul cu proiectantul și cu documentele lotului.

Conformitate și documente de lot

Caracteristică	Declarație / observație
Standard produs	Placaj filmat pentru cofraje; conformitate EN 13986 indicată pe marcajele de lot
Emisie formaldehidă	E1 / TSCA Title VI / CANFER sau echivalent, conform documentelor de lot
Calitate comercială	GA / conform lotului livrat
Documente disponibile	Etichetă de lot, declarații/certificate de lot, la cerere

Note importante

- Specificațiile pot varia ușor între loturi; pentru proiecte cu cerințe stricte se verifică documentele lotului.
- Fișa nu include nume de producători, coduri de produs, work order sau numere de fabrică.
- Numărul de reutilizări este orientativ și depinde de calitatea manipulării, decofrol, curățare, depozitare și protecția canturilor.

Denumire comercială: Placaj Tego Plus Form 2500x1250mm