

PLACAJ TEGO STANDARD 2500x1250mm

Placaj filmat pentru cofraje - lemn de salcâm

Placajul Tego Standard este varianta economică pentru cofraje și turnări beton curente. Panoul este realizat din furnire de salcâm, acoperit cu film fenolic pe ambele fețe și protejat pe canturi pentru reducerea absorbției de umiditate.

Date tehnice

Format	2500 x 1250 mm
Structură / esență lemn	Furnire de salcâm, conform sortimentului comercial
Suprafață	Film fenolic maro / negru-marou pe ambele fețe
Încleiere	Adeziv rezistent la umiditate, tip AW100 / WBP sau echivalent, conform documentelor de lot
Canturi	Vopsite / sigilate pentru protecție la umiditate
Densitate orientativă	cca. 500 kg/m ³
Utilizare	Cofraje generale, turnări beton, lucrări de șantier cu solicitare normală
Număr reutilizări	Orientativ cca. 7-15 cicluri, în funcție de utilizare și întreținere

Grosimi disponibile și paletizare

Grosime	Disponibilitate	Bucăți/palet orientativ	Greutate orientativă
4 mm	uzual / în funcție de stoc	210	2.0 kg/m ²
6 mm	uzual / în funcție de stoc	150	3.0 kg/m ²
8 mm	uzual / în funcție de stoc	118	4.0 kg/m ²
10 mm	uzual / în funcție de stoc	92	5.0 kg/m ²
12 mm	uzual / în funcție de stoc	78	6.0 kg/m ²
15 mm	uzual / în funcție de stoc	63	7.5 kg/m ²
18 mm	uzual / în funcție de stoc	52	9.0 kg/m ²
21 mm	uzual / în funcție de stoc	45	10.5 kg/m ²
27 mm	uzual / în funcție de stoc	35	13.5 kg/m ²

Valorile de greutate și paletizare sunt orientative. Datele reale se confirmă din documentele lotului livrat.

Utilizări recomandate

- Cofraje pentru fundații, pereți, planșee și elemente de beton cu cerințe normale.
- Lucrări unde contează costul de achiziție și disponibilitatea rapidă.
- Utilizare recomandată cu decofrol și cu protecția canturilor după debitare.

Performanță și exploatare

- Sortiment poziționat pentru utilizări standard de șantier, nu pentru cerințe speciale de finisaj sau reutilizare intensă.
- Numărul de cicluri depinde de decofrol, curățare, manipulare, depozitare și de protecția canturilor.

Recomandări de utilizare

- Folosiți decofrol la fiecare turnare pentru a reduce aderența betonului și uzura filmului fenolic.
- După debitare, găurire sau frezare, sigilați canturile și zonele expuse cu vopsea rezistentă la apă.
- Curățați plăcile după decofrare cu unelte care nu zgârie sau rup filmul fenolic.
- Depozitați pe suport plan, în spațiu acoperit și ventilat; evitați contactul direct cu solul și apa stagnantă.
- Evitați lovirea muchiilor, căderea plăcilor și prinderea cu cuie în exces; deteriorarea filmului reduce reutilizarea.
- Pentru lucrări cu cerințe structurale sau speciale, confirmați produsul cu proiectantul și cu documentele lotului.

Conformitate și documente de lot

Caracteristică	Declarație / observație
Emisie formaldehidă	E1 / conform documentelor de lot
Utilizare la umiditate	Adeziv rezistent la umiditate; canturi protejate
Calitate comercială	Conform lotului livrat
Documente disponibile	Factură, aviz, etichetă/declarații de lot, la cerere

Note importante

- Specificațiile pot varia ușor între loturi; verificați documentele lotului livrat pentru proiectele cu cerințe stricte.
- Fișa nu include nume de producători, coduri de produs sau numere de fabrică.
- Reutilizarea este orientativă și nu reprezintă garanție contractuală pentru un număr fix de turnări.

Denumire comercială: Placaj Tego Standard 2500x1250mm