Placaj Tego / Placi PVC / Cofraje

# Foaie Cofranta din Plastic PVC



## Caracteristici

| | |
|---|---|
| Material | PVC 100% reciclabil |

## Variante din catalog

| | |
|---|---|
| Format 2500 × 1300 mm | Grosime · 12 mm / 15 mm / 18 mm / 21 mm / 27 mm |

Documentația tehnică aferentă produsului continuă în paginile următoare.

KOMPLAST

TEL 0733 930 988
office@komplast.ro
0314 013 832
www.komplast.ro

# Date Tehnice

| Tip | Incercari | Metoda | Unitate masura | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| **Mecanic** | Grosime | - | mm | 21 |
| | Densitate | PTE-IME 16/07.14-<br>SR EN 323:1996 | g/cm³ | 0.65 |
| | Rezistenta incovoiere | PTE 4.9-IME 16/07.14- SR<br>EN 310:1996 | N/mm² | 26.95 |
| | Modul elasticitate | PTE 4.9-IME 16/07.14-SR<br>EN 310:1996 | N/mm² | 73599 |
| | Rezistenta la<br>compresiune | ASTM D695 | N/mm² | 12.5 |
| | Duritate | ASTM 676 | SHORE D | 75 |
| | Rezistenta la impact | ASTM D256 | N/mm² | 0,147 |
| **Dimensional** | Abateri maxime la<br>lungime, latime | | mm | +/- 3 |
| | Abateri maxime la<br>grosime | | | +/-0.5 |
| | Incadrare in vinclu | | | +/- 5 |
| **Termic** | Punctul de inmuiere<br>Vicat | ASTM D1525 | °C | 76 |
| | Conductivitate termica | ASTM 518 | w/mk | 0.0768 |
| **Electric** | Rezistivitate | ASTM | Ω.cm | $2.4041x10^{15}$ |
| | Rezistenta la suprafata | ASTM | Ω | $8.4083x10^{15}$ |
| | Rezistenta dielectrica | JIS 6911 | kv/cm | 2.15 |