Placi Fibrolemnoase

HDF Lacuit Alb/Brut

2800 × 2070 mm



Caracteristici

Format	2800 × 2070 mm

Variante din catalog

Grosime	2,5 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm

Documentația tehnică aferentă produsului continuă în paginile următoare.

Lakkozott HDF lemezek minőségi követelményei A-osztály / Quality Requirements of Lacquered HDF A-class

Tulajdonságok *Parameter*	*ME.* *Unit*	Követelmény/ *Requirements*	Szabványok/ *Standards*
Vastagság *Thickness*	mm	>2 - 6,0<	MSZ EN 324-1
Vastagsági tűrés *Thickness tolarance*	mm	±0,2	MSZ-EN 324-1
Hosszúság/szélesség tolarencia *Lenght&width tolarance*	mm/m	±2 (max.: ±5 mm)	MSZ-EN 324-1
Térfogatsúly *Density*	kg/m^3	Min.: 800	MSZ-EN 323
Hajlítószilárdság *Bending strengths*	N/mm^2	Min.: 30	MSZ-EN 310
Fényesség, fényvisszaverődés: (Micro-Gloss fényességmérővel 60°-os beesési szögben) *Gloss:*	%	8 - 20	
Tapadás: *Adhesion:*	-	0-2	MSZ-EN 96040/25
Ceruza keménység: *Pencil hardness:*	-	Min: 3H	MSZ-EN 324-6
Formaldehid-emisszió: *Formaldehyide-emission:*	g/m^{2}h	< 3,5 (E1) (Felhasznált alaplemez E1 vagy CARB Phase 2./Used raw board E1 or CARB Phase 2.)	MSZ-EN 717-2

Felületi követelmények / Surface Requirements:	
Hiba megnevezése / Fault's denomination	**A-osztály / A. Class**
Karcolás *Felületi* *Scratch* *On the face side*	A festékréteget (szint) nem átütő, legfeljebb 0,5 mm széles m^2-enként 3 db megengedett, ha együttes hosszuk legfeljebb
	3 pcs per m^2, at most 0,5 mm wide are allowed, which does not penetrate the design, and their common length are at most
	50 cm
	Az egyes karcolás hossza ne haladja meg a One scratch should not be longer than
	25 cm
Szint átütő *Which penetrates the design*	Nem megengedett - Not allowed
Benyomódás, kidudorodás *Impressures, Bulgings*	Fénytöréssel érzékelhető, éles körvonal nélküli megengedett m^2-enként legfeljebb Are allowed without any marked outlines per m^2 max. which are perceptible
	5 db / pieces
	0,1 mm
Színeltérés *Colour difference*	Nem megengedett - Not allowed
Táblán belüli - Inside of the Board	
Uni színeknél - at uni colours	Etalonhoz képest max. $\Delta E \leq 2$
(by Daylight megvilágításban)	Compared to Standard max. $\Delta E \leq 2$
Fautánzatú színeknél - at woodgrains	Érzékelhető színeltérés nem megengedett
(by Daylight megvilágításban)	Perceptible colour deviation not allowed
Foltosodás (felhősödés) *Spots on the surface (Clouded)*	Érzékelhető színeltérés nem megengedett Perceptible colour deviation not allowed
Lakkhiány, élcsorbulás, hibás, törött sarok *Shortness of lacquer, damaged edges, faulty, broken edges*	Nem megengedett - Not allowed

Megjegyzés: / Notice:

1.) A felület ellenőrzésénél mindig az adott, teljes táblaméretet kell figyelembe venni.
By checking of the surface it has to be regarded the whole table size

2.) A szín beazonosítása etalonokkal történik, de vita esetén a KRONOSPAN-MOFA Hungary KFT által mért, előzőleg közölt színkoordináták a meghatározóak.
The colour-identification happens according to the standards, but in case of some debate are the earlier published colours competent, which were determined by KRONOSPAN-MOFA Hungary LLC

3.) A kétoldalt felületkezelt lemezek esetében csak a színoldali felület minősítése alapján minősítjük a terméket. A két felület minősége nem egyenértékű.
In case of both side lacquered plates we qualify the product only according the front surface parameters. The two sides are not the same in quality.

Ezúton igazoljuk, hogy a natúr (HDF/MDF) termékeink megfelelnek az **MSZ EN 622-1** és az **MSZ EN 622-5** szabvány 3. táblázat – száraz környezetben alkalmazható, általános felhasználású lemezek követelményeinek.
Herewith we certify that our raw goods (HDF/MDF) are in conformity with **EN 622-1** and the **EN 622-5** norm Table 3 – Requirements for general purpose boards for use dry conditions.

Mohács, 2013. április 3.

KRONOSPAN-MOFA Hungary Farostlemezgyártó Kft.

.....	.....
Novák Tibor	Lindenlaub Zsolt
Vezérigazgató	Műszaki igazgató
General director	Technical director